



Superior Solutions



Roestwerende deklaag, geeft een mooie glans

- Aerorust is een twee-in-een product: Het heeft een lange roestwerende werking en geeft een hoogdekkende en glanzende laag.
- Direct toepasbaar op iedere verroeste ondergrond. Een primer is niet nodig.
- Dringt snel door in roest: uitstekende bevochtiging van de onderlaag.
- Langdurige bescherming: zoutmist proef van meer dan 1000 uur geslaagd.
- Gebruikt de VCI techniek, hoge technologie van de roestafremmers in dampfase, speciaal ontwikkeld om aan de hoge eisen van de luchtvaart en scheepbouw te voldoen.
- Bestendig tegen slechte weersomstandigheden.
- Bestand tegen temperatuursverschillen.
- Onberispelijk uiterlijk van de geverfde oppervlakken. Zeer hoge glans.
- Bevat weinig solventen, weinig geur, geen gechloreerde solventen en is milieuvriendelijk.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

TOEPASSING

VCI: Kleine delen voorgeladen met elektriciteit en speciale harsen die antiroest pigmenten bevatten vormen een bescherm laag op de roest. Bovendien verhinderen de vochtwerende additieven penetratie van vochtige en agressieve stoffen.

Antiroest deklaag en aflak. Kan gebruikt worden op verroest ijzer, staal, koper, messing, aluminium, op oude synthetische verven, hout, glas, steen. Verpakt in spuitbus: gemakkelijk te gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING

De onderlaag altijd ontvetten, spoelen en drogen. Op een verroeste onderlaag, de losse onderdelen verwijderen met een metalen borstel. Bij voorkeur aanbrengen bij een temperatuur tussen 15° en 25°C. De spuitbus goed schudden voor gebruik. Spuit minimaal 2 lagen kruiselings vanaf een afstand van 25 cm op het te behandelen oppervlak. Na gebruik, de spuitbus ondersteboven draaien en het ventiel leegspuiten. Het is aan te bevelen metalen oppervlakken lichtjes te schuren alvorens de verf wordt aangebracht. Overtollige Aerorust is voor droging met water te verwijderen.

GEBRUIKSVORWAARDEN

Houdbaarheid: één jaar in de oorspronkelijke gesloten verpakking.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Inhoud: ± 400 ml.

Dekkend vermogen: 1,25 tot 1,75 m²

Basis: Alkyd hars

Stofdroog: na 30 tot 60 minuten

Kleefvrij: na 3 tot 4 uur

Uitgehard: na 24 uur.

KLEUREN: grijs RAL 7011, zwart RAL 9005 colza geel RAL 1021, mosgroen RAL 6005, wit RAL 9010, blauw RAL 5015, rood RAL 3020.

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorzien menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.

Versie: 0385-0110

ZEP INDUSTRIES B.V.

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de